

Combi grund

Vörulýsing

Hvítlitaður grunnur sem skilar matti áferð. Skilar jafnri áferð án frekari meðhöndlunar flatarins. Notað áður en málað er og fyrir notkun veggfóðurs eða veggklæðningar.

- Grunnefni
- Litaður
- Mött



Notkunarmöguleikar

Fyrir múr, steypu, gífsplötur og spartslaða yfirborðsfleti áður en veggfóður eð sett á eða sem litaður grunnur áður en málað er með veggglitum og loftlitum.

Einnig notaður sem aflitandi efni fyrir þússun og til að finna holur í steypum veggjum.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.

Þússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.

Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

Notkun

Pensill eða rúlla.

Val á verkfæri/áhalði ræðst af áferðinni.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Vætanleg útkoma

Mött, þekjandi yfirborð.

Fullklárað með klæðningu og/eða málningu í réttum gljáa og lit.

Athugið!

Þegar borið er á kalkað undirlag og á gífsgrundvallað spartsl eins og Flügger Filler eða Repa Quick - næst ekki næg ísogun og næg viðloðun með Flügger Combi Primer.

Í slíkum tilvikum er mælt með Flügger Sealer Non-drop sem grunni.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð sem mesta málningu af verkfærunum og þrífið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Eðlisþyngd (kg/l)	1.30
Þurrefnisinnihald vigt %	44
Þurrefnisinnihald rúmmál %	28
Efnisnotkun (m²/ltr.)	6
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	3
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Á ekki að þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

febrúar 2023

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2021