

# Dekso 20 H2O

## Vörulýsing

Hálfmött 100% akrýl veggjamálning, hylur frábærlega vel. Ráðlagt fyrir svæði með miklar kröfur um notkun og sérstakar fegrunarkröfur sem verða fyrir raka, tíðri óhreinindum og notkunartengdu sliti. Innifalið í Flügger H2O votrýmiskerfinu.

- Innifalið í Flügger H2O votrýmiskerfinu
- Sýnilegur gljái
- Myndar mjög slitsterkt yfirborð



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Eldhús, atvinnuhúsnæði, stofnanir, heilsugæslustöðvar, húsnæði með léttum iðnaði og stigahús. Í baðherbergjum til meðferðar með kröfum um vatnsfráhrindandi yfirborð. Steypa, léttsteypa, múrefni, múrsteinar, gífsplötur, trefjamúrefni, sementstrefjaplötur, sementskornaplötur.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.

Fjarlægjið óhreinindi, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Vatnsbletti eða yfirborð með nikótínblettum eða sóti þarf að hreinsa með Fluren 49 og meðhöndla með Stop Primer.

Hart, slétt yfirborð þarf að pússa þar til það verður matt og mála með Fix Primer eins og þörf krefur. Sparsla þarf í sprungur, ójöfnur og göt.

Gropið, veikt smitandi undirlag er grunnað með Flügger Sealer.

Litað grunnur skal með Wall Primer Perform eða Wall Primer Pro.

Blautrými eru meðhöndluð sbr. Flügger votrýmislýsing.

Berðu á 1-2 umferðir. Sumir litir gera kröfu um sérstaka meðhöndlun.

## Notkun

Pensill, rúlla eða úði

Val á verkfæri/áhalði ræðst af áferðinni

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfellt yfirborð

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins

Efnishiti fyrir úðun, lágm. 12°C

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar

Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu

## Hagnýtar upplýsingar

Ef þörf er á viðgerð, fjarlægðu minniháttar merki og óhreinindi með því að þrífa.

Blettaviðgerðir eru gerðar með sama efni/lotunúmeri og upphaflega var notað.

Gera þarf ráð fyrir að blettaviðgerðir sjáist að meira eða minna leyti eftir lit, gljáa, álagsaðferð, yfirborði, birtu og sjónarhorni.

Stærri skemmdir eru lagfærðar með afmörkun í átt að hornum, samskeytum og þess háttar.

## Væntanleg útkoma

Hálfmatt yfirborð með dempuð áferð og áberandi gljáa.

Rakapolin með greinilegum gljáa.

Polir hreinsun, þar á meðal blettahreinsun með hreinsiefnum < pH 9, vatni, bursta, klút og háprýstipvott: (hám. 80 bör, lágm. 30 cm frá undirlagi, vatnshiti hámm. 30°C).

Sterkir og sérstaklega dekkri litir eru viðkvæmari fyrir sliti og snertingu en ljósir litir.

Kölkun frá dekkri litum sökum of mikilla litarefna getur átt sér stað.

Einangrar ekki blæðingar frá kvistum og vatnsleysanlegum litum, vatns- eða níkótínblettum.

Sýndu varúð og settu ekki hluti á yfirborðið fyrr en málningin hefur að fullu harðnað.

## Athugið!

Ekki notað fyrir yfirborð þar sem kröfur eru gerðar til vatns- og gufupéttrar verndar blautra herbergja.

## Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

## Viðbótar upplýsingar

Fyrir þessa vöru er gefið út: [Environmental Product Declaration](#)

# Tæknilegar upplýsingar

|                                                                |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vara                                                           | 100% akrýlmálning                                                                                                                    |
| Gljái                                                          | Hálfmatt;20                                                                                                                          |
| Eðlisþyngd (kg/l)                                              | 1.28                                                                                                                                 |
| Þurrefnisinnihald vigt %                                       | 52                                                                                                                                   |
| Þurrefnisinnihald rúmmál %                                     | 39                                                                                                                                   |
| Efnisnotkun (m²/ltr.)                                          | 8                                                                                                                                    |
| Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun                 | Min. +10°C                                                                                                                           |
| Loftraki                                                       | Hám. loftraki 80% RH.                                                                                                                |
| Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)                             | 1                                                                                                                                    |
| Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF                         | 4                                                                                                                                    |
| Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF                         | 28                                                                                                                                   |
| Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< µg/m²h eftir 28 daga) | 10                                                                                                                                   |
| Classified in accordance with EN 13300                         | Wet abrasion resistance: R class 1<br>Contrast ratio: H10 class 2 (at 8 m2/l)<br>Gloss: G2a semi-matt<br>Maximum grain size: S1 fine |
| Eldvarnar viðmið                                               | B-s1, d0                                                                                                                             |
| Þynning                                                        | Vatn, er venjulega ekki þynnt                                                                                                        |
| Þríf á verkfærum o.s.frv.                                      | Vatn                                                                                                                                 |
| Country of Origin                                              | Denmark                                                                                                                              |

## Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024