

Natural Wood Noble Wood Oil Classic

Vörulýsing

Einstaklega veðurþolin olía sem veitir gljáandi olíumeðferð. Inniheldur UV síu sem verndar viðinn gegn mislitun af völdum niðurbjótandi geisla sólarinnar. Kemur í veg fyrir myglu og mygluvöxt á yfirborðinu.

- UV sía
- Exclusive
- Tær eða gullin



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Notað innan- og utandyra á útihurðir, glugga og bílskúrshurðir. Teak, mahóní og annar eðalviður.

Undirlag

Verður að vera gleypið, hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Viðarbletti, málningu og rotnaðar viðartrefjar ætti að þrifa að fullu með hreinsun og þússun. Óhreinindi, fita og smitandi efni eru fjarlægð með Natural Wood Cleaner. Þörungar, mygla og mygluvöxtur er fjarlægður með því að hreinsa með Facade Algae Remover. Ójafnt yfirborð er slípað í einsleitt yfirborð. Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykka viðloðun og útkomu.

Notkun

Pensill eða rúlla.

Val á verkfæri ræðst af áferðinni.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota í sömu átt.

Endurtaktu meðhöndlunina þar til viðurinn er mettaður og virðist einsleitur án þess að lakk myndist.

Umfram viðarolía er þurrkuð af.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Forðist að vinna í rigningu eða beinu sólarljósi.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálar.

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.

Væntanleg útkoma

Litlaust, gljáandi yfirborð sem undirstrikar viðarkornið.

Ending yfirborðsins fer eftir gæðum viðarins, uppbyggingu, aðferð og gæðum vinnunnar og útsetningu.

Þrif og viðhald

Hreinsaðu yfirborðið og gerðu við skemmdir einu sinni á ári eða eftir þörfum.

Óhreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Facade Clean.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerði viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem málmur.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Tréolía
Eðlisþyngd (kg/l)	0.92
Þurrefnisinnihald vigt %	57
Þurrefnisinnihald rúmmál %	50
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	4
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	12
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína úr steinefnum og penslahreinsir
Country of Origin	Sweden

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2024