

# EP-V glært vatnsp. Epoxy

## Vörulýsing

Háglans tveggja þátta vatnsþynnt glært epoxylakk.

- Sérstaklega slitsterkt
- Lakka gólf með litaflogum
- Andar



## Merkingar

CE

Name: Glært

✓

## Notkunarmöguleikar

Lakka gólf með litaflogum.

Gulnar þegar það er útsett fyrir UV ljósi.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Áður lökkuð gólf eru þvegin með Grunnhreinsun og slípuð mött.

Ryksugið og þurrkið síðan með vel vafnum klút.

Sækja um 2 sinnum.

Ef liðið hefur meira en sólarhringur milli umferða verður að þússa yfirborðið þar til áferð verður mött.

## Notkun

Pensill eða rúlla.

Val á verkfærum ætti að ráðast af kröfum um endanlegt útlit.

Berið jafnt blautt í blautt í lengdarstefnu viðarins, forðast skörun og laxaeyjar.

Mikilvægt er að bera lakkið þunnt og jafnt á.

Ef of mikið er borið á er hætta á að raki festist.

Rakauppsöfnun má ekki eiga sér stað á meðan efnið þornar/harðnar.

Gerið ævinlega prufu til að kanna viðloðun og endanlegt útlit.

# Væntanleg útkoma

Glansandi, litlaus, sérstaklega endingargott, öflugt og þola yfirborð.  
Kemur ekki í veg fyrir hugsanlega mislitun vegna lignín- eða tannínsýruinnihalds í viðnum.  
Varist að setja hluti á yfirborðið áður en lakkið er að fullu hörðnuð.  
Nota má yfirborðið eftir 24 klst.

## Athugið!

Tryggið góða loftræstingu svo vatnið gufi upp áður en málningin harðnar.  
Við raka yfir 85% getur myndast dauft og ójafnt yfirborð.  
Lestu og fylgdu öryggisreglunum vandlega.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð sem mesta málningu af verkfærunum og þrífð þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Gljáandi;90
Eðlisþyngd (kg/l)	1.07
Þurrefnisinnihald vigt %	47
Þurrefnisinnihald rúmmál %	44
Blöndunarhlutfall	1:1
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +15°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	6
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	7
[wetgoodTDSUsageTime]	4
Þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

## Núverandi TDS útgáfa

febrúar 2023

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2022