

Litaprufa

Vörulýsing

Umhverfismerkt lýsandi litaprufa sem hjálpar við að velja lit.

- Litaval
- Litur sýnishorn
- Mött

Merkingar



Notkunarmöguleikar

Notað fyrir litaval innan og utan.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Notaðu litaprófið fyrir litaval, ekki sem frágangsmeðferð.

Litasýnin er sett á hlut af hæfilegri stærð.

Forðastu meðhöndlun á undirlaginu sem á að mála til að forðast merkingu í fulluninni útkomu.

Notaðu hreyfanlegan hlut þannig að hægt sé að skoða skuggann frá mismunandi sjónarhornum og birtufalli.

Berðu á 1-2 umferðir. Sumir litir gera kröfu um sérstaka meðhöndlun.

Notkun

Pensill eða rúlla.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik.

Forðast verður alla rakapéttingu við þurrkun/þurrkun.

Væntanleg útkoma

Matt þekjandi yfirborð með einsleitri áferð og gljáa.

Athugið!

Vinsamlegast athugið að minniháttar litamunur á litaspjaldi, litasýni og lokaniðurstöðu getur komið fram eftir vöruvali, gljáa, uppbyggingu, lýsingu og sjónarhorni.

Aðeins hægt að nota sem litasýni en ekki sem frágangsmeðferð.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft. Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur. Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Akrýlmálning;Litasýni
Gljái	Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.39
Þurrefnisinnihald vigt %	58
Þurrefnisinnihald rúmmál %	42
Efnisnotkun (m²/ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Vatn, er venjulega ekki þynnt
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa

Núverandi TDS útgáfa

janúar 2025

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2024