

# Repafiller úti

## Vörulýsing

Vatnshelt fylliefni með sementi.

- Auðvelt að blanda
- Vatnshelt
- Langur meðhöndlunartími



## Notkunarmöguleikar

Til notkunar utanhúss til að fylla sprungur, göt og þess háttar á steinefnaundirlögum.

Hægt að nota innandyra, þar sem þörf er á sérstaklega sterku, vatnsheldu fylliefni fyrir steinefnaundirefni, eins og í rökum herbergjum.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægðu laust efni og málningu með því að hreinsa, þússa og þurrka af. Fjarlægðu óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa Fluren 37. Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49. Þússa slétt hörð og sleip yfirborð.

Vætið eða vökvið undirlagið fyrir meðferð með Filler Ude.

Fylliefnið er örflítið ætandi.

Þússið yfirborðið og grunnið fyrir frekari meðhöndlun.

## Notkun

Berið á og sléttið með kítisspaða.

Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins.

Blandið og hrærið samtímis - 3 hlutar af Filler Ude með 1 hluta af vatni til að fá jafna þykkt.

Verður að standa í 15 mínútur áður en notað er.

Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Forðist rakapéttingu.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu

## Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð fyrir viðbótar meðhöndlun.

# Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð eins mikið af fylliefni og mögulegt er af verkfærum áður en þau eru hreinsuð með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kíttri
Eðlisþyngd (kg/l)	2.95
Blöndunarhlutfall	8,9 kg fyrir 1 lítra af vatni
m/l, háð breidd og dýpi samskeytisins	1
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	72
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	3
Lagþykkt (að nafnvirði mm)	30
[wetgoodTDSUsageTime]	4
Þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

### Núverandi TDS útgáfa

ágúst 2022

### Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2021