

Floor Paint Acrylic

Flügger Floor er vörur til meðferðar á steipt gólf og viðargólf. Varan er auðveld í notkun, endist lengi, er þægileg í þrifum og er með flotta áferð.

Vörulýsing

Hraðþornandi dreifni-opin akrýl-gólfmálning. Ráðlögð fyrir athafnasvæði án sérstakra virknikrafna, notkunartengds slits og óhreininda.

- Slitþolið yfirborð
- Útbreiðsla
- Gulnar ekki



Merkingar



Name: Base 1



Name: Base 3



Notkunarmöguleikar

Gólf í stofum, forstofum, skrifstofum, kyndiklefum, geymsluherbergjum og kjöllurum.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægja skal grugglausn sements með vélþússun.

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti, olíu, vax og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Fjarlægjið leifar af sápu með Fluren 33.

Þússa slétt hörð og sleip yfirborð.

Gera skal við skemmdir á steypu með steypu.

Sparsla þarf í sprungur, ójöfnur og göt með epoxý-spartli.

Grunnið steypu með rétttri grunnmálningu og grunnið við með Stop Primer

Besta ending næst með tveimur umferðum.

Sumir litir gera kröfu um sérstaka meðhöndlun.

Notkun

Pensill eða rúlla.

Ákveðið hvernig borið er á út frá þeirri áferð sem óskað er eftir

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfellt yfirborð

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun

Kuldi og aukid rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar

Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið

Prófið alltaf viðloðun og útkomu fyrir upphengingu

Væntanleg útkoma

Hálfgljáandi, slitþolið yfirborð.

Þolir hefðbundin þrif með vatni, gólfklút og alhliða hreinsiefnum.

Varist að setja hluti á yfirborðið áður en málningin er að fullu hörðnuð.

Nota má yfirborðið eftir einn sólarhring.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð sem mesta málningu af verkfærunum og þrifið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar

Skráð í gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Akrýlmálning
Gljái	50;Hálf-gljáa
Eðlisþyngd (kg/l)	1.17
Þurrefnisinnihald vigt %	41
Þurrefnisinnihald rúmmál %	32
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. raki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	2
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	6
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< μg/m ² h eftir 28 daga)	110
[wetgoodTDSWearresistance]	Abrasion Resistance Index: 210
Þynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

maí 2022

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

febrúar 2022