

Interior Stop Primer

Vörulýsing

Grunnmálning og undirmálning með sérstaklega góða þekju og frábæran samruna. Lágmarkar hættuna á að vatnsleysanleg litarefni í undirlagi geti mislitað síðari málningarmeðferð.

- Góðir þekjueiginleikar
- Grunnmálning og undirmálning
- Mött yfirborð



Merkingar



Varan er yfirlýst vara í SCDP fyrir nýbyggingar kynslóð 4.

Notkunarmöguleikar

Notað innandyrá fyrir ómeðhöndlaðan viður eða á undirlag sem þegar hefur verið meðhöndlað fyrir áhættu af hnútum, tréefni og vatnsleysandi litarefni, vatnsblettum og nikótíni.

Má nota sem grunnur á viðargólf áður en gólfmálningarepoxý er sett á.

Ígengni frá hnútum er náttúrulegt fyrirbæri sem í sumum tilfellum er ekki hægt að loka.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægðu laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því aðhreinsa með Fluren 37.

Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.

Þússaðu hart og sleipt yfirborð svo engar ójöfnur séu á því.

Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

Leggið tvisvar á fyrir bestu niðurstöður.

Notkun

Pensill eða rúlla.

Val á verkfæri/áhaldi ræðst af áferðinni.

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Hálfmött, þekjandi yfirborð.

Málið yfir með málningu að eigin vali.

Athugið!

Ef sprauta er notuð, er hætta á stútur lokist og að síur, slöngur og dælur stíflist.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Gljái	Hálfmatt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.26
Þurrefnisinnihald vigt %	50
Þurrefnisinnihald rúmmál %	37
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	8
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Á ekki að þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

apríl 2025

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

mars 2025

