

# Linoliekit

## Vörulýsing

Flügger línolíukítta er olíukítta sem notað er með hefðbundinni alkýðolíu- og línolíumálningu, en einnig með vatnsþyntri málningu og viðarvörn til dæmis Flügger gluggamálningu og Flügger 04 Wood Tex þekjandi viðarvörn.

- Þægilegt í vinnslu
- Verður mjög hart með tímanum



## Notkunarmöguleikar

Notist í hverskyns kíttafyllingar, svo sem við ísetningu á gleri og viðgerðir á gömlum gluggum.

## Undirlag

Undirlagið þarf að vera hreint, rykfrítt og þurrt. Ending línolíukíttis er mjög háð því hve kíttað heldur vel olíunni. Tryggja verður að flöturinn sé ekki gljúpur. Skal því grunna með grunnolíu.

## Notkun

Berið á með kíttafylling eða spaða. Myndar skán eftir ca. 1 viku og fullharðnar á einu ári. Ef kíttað er innanhúss þarf að sjá um að lofti vel um kíttað til að koma í veg fyrir að yfirborðið hrukkist þegar glugginn er settur í. Yfirmálsbil vatnsbundin málning: 7 dagar. Má mála yfir eigi síðar en 4 vikum eftir að kítta er sett á. Mála skal 1-2 mm inn á glerið.

**Geymsla:** Geymist vandlega lokað

## Viðbótar upplýsingar

Geymsluþol: 24 mánuðir í óopnuðum umbúðum.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Olíubundnar vörur
Eðlisþyngd (kg/l)	2,0
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	24
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína

## Núverandi TDS útgáfa

apríl 2024

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

ágúst 2023