

# Metal Pro Multiprimer

## Vörulýsing

Hraðþornandi vatnsbundinn grunnur með ryðvarnareiginleika.

- Fljótþornandi
- Tæringarvörn
- Fyrir málm og léttan málm



## Notkunarmöguleikar

Tæringarvörn málms sem verða fyrir miðlungs útsetningu, breytilegum hitastigi og rakastigi.

Innandyra á stáli, verksmiðjumálaðri málmplötu, ál, kopar, sink, aluzink og heitgalvaniseruðu jární. Utandyra á verksmiðjulakkaðar málmplötur, áli, sink, alusink og heitgalvaniseruðu járn.

## Undirlag

Undirlagið þarf að vera hreint, þurr, þétt og henta til yfirmálunar.

Forðast verður vatnsgildrur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir.

## Meðhöndlun

Óhreinindi, óhreinindi, fita, olía, sölt og smitandi efni eru fjarlægð með Flügger Fluren 33 Lime & Rust remover.

Þörungar, myglæður er fjarlægður með því að þrífa með Flügger Facade Anti-green. Fjarlægðu tæringu, aðskotaefni og lausa málningu með því að nota sköfu, véslípun eða stálbursta til (ST 3 samkvæmt ISO 8501).

Sléttir, glansandi fletir eru mattslípaðir.

Berið á 2 umferðir af grunni og 2 umferðir af yfirlakki.

## Notkun

Pensill eða úði.

Berið 1. lag af grunni á strax eftir hreinsun.

Berið síðari lög á strax eftir að 1. lagið er þurr til endurmeðferðar.

Lokið með:

Innandyra: Interior High Finish eða Strong Finish.

Utandyra: Metal Pro Fjölkryl.

## Væntanleg útkoma

Matt og þekjandi yfirborð.

## Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

## Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarf.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

EKKI má hella málningu og hreinsivökva í niður föll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

## Geymsla

Á svöldum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnur
Gljái	Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.3
Þurrefnisinnihald vigt %	55
Þurrefnisinnihald rúmmál %	44
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Long spreading rate (m <sup>2</sup> /l.)	12
Short Spreading rate (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	1
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	2
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	7
þynning	Ekki má þynna málninguna.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

## Núverandi TDS útgáfa

mars 2025

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024