

# Natural Wood Boat Varnish

## Vörulýsing

Sérstaklega samsett lakk til meðferðar á náttúrulegum við. Býður upp á öflugt yfirborð gegn veðri og salti. Natural Wood Boat Varnish er fánlegt í háfgljáandi eða gljáandi.

- Sérstaklega fyrir náttúrulegan við
- Sterkt yfirborð
- Gljáandi eða háfgljáandi.



## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Notað innan- og utandyra til að lakka náttúrulegan við.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Ójafnt eða laust lakk og málning er alveg fjarlæggt til að þrifa við með þússingu.

Óhreinindi, fita og smitandi efni eru fjarlægð með Natural Wood Cleaner.

Þörungar, mygla og mygluvöxtur er fjarlægður með því að hreinsa með Facade Algae Remover.

Áður lakkaðir fletir eru mattslípaðir, forðast að þússa í gegn.

Þurrkaðu síðan með vel vafnum klút.

Ómeðhöndlaður viður, úti, má grunna með Flügger 01 Wood Tex Grundolie.

Besti árangurinn næst með 3 umferðum fyrir notkun.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Notkun

Pensill.

Eftir grunninn skal fara 3 umferðir af óþynntu Natural Wood Boat Varnish.

Notið „blautt á blautt“-aðferð við málunina og strjúkið penslinum ævinlega í sömu átt.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Forðist að vinna í rigningu eða beinu sólarljósi.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálar.

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.

## Væntanleg útkoma

Mettað yfirborð með einsleitum gljóa og áferð.

Yfirborðspolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

## Þrif og viðhald

Hreinsaðu yfirborðið og gerðu við skemmdir einu sinni á ári eða eftir þörfum. Óhreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Facade Clean.

## Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri. Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð. Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

## Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft. Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem málmur.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

## Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Gljáandi;Hálf-gljáa
Eðlisþyngd (kg/l)	0.90
Þurrefnisinnihald vigt %	46
Þurrefnisinnihald rúmmál %	40
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Long spreading rate (m <sup>2</sup> /l.)	10
Short Spreading rate (m <sup>2</sup> /ltr.)	6
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Terpentína úr steinefnum og penslahreinsir
Country of Origin	Sweden

# Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

# Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2024