

Perform 5

Vörulýsing

Mött samfjölliða veggja- og loftmálning. Ráðlagt fyrir svæði með miðlungskröfur um notkun sem eru berskjölduð fyrir miðlungsmiklum óhreinindum og sliti.

- Veggja- og loftmálning
- Daufur gljái
- Umhverfismerki



Merkingar



Notkunarmöguleikar

Stofur / sameiginleg rými.

Steypa, léttsteypa, múrefni, múrsteinar, gífsplötur, trefjamúrefni, sementstrefjaplötur, sementskornaplötur.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa.

Fjarlægjið óhreinindi, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.

Vatnsbletti eða yfirborð með nikótínblettum eða sóti þarf að hreinsa með Fluren 49 og meðhöndla með Stop Primer.

Hart, slétt yfirborð þarf að þússa þar til það verður matt og mála með Fix Primer eins og þörf krefur.

Sparsla þarf í sprungur, ójöfnur og göt.

Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með Flügger Sealer.

Grunna skal með Wall Primer Perform.

Berðu á 1-2 umferðir. Sumir litir gera kröfu um sérstaka meðhöndlun.

Notkun

Pensill, rúlla eða úði

Val á verkfæri/áhalði ræðst af áferðinni

Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt

Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfellt yfirborð

Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik

Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins

Efnishiti fyrir úðun, lág. 12°C

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar

Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu

Hagnýtar upplýsingar

Ef þörf er á viðgerð, fjarlægðu minniháttar merki og óhreinindi með því að þrífa.

Blettaviðgerðir eru gerðar með sama efni/lotunúmeri og upphaflega var notað.

Gera þarf ráð fyrir að blettaviðgerðir sjáist að meira eða minna leyti eftir lit, gljáa, álagsaðferð, yfirborði, birtu og sjónarhorni.

Stærri skemmdir eru lagfærðar með afmörkun í átt að hornum, samskeytum og þess háttar.

Væntanleg útkoma

Matt yfirborð með daufum gljáa.

Þolir hreinsun með væg þvottaefni án slípiefni, vatni og þurrkun með rökum klút.

Sterkir og sérstaklega dekkri litir eru viðkvæmari fyrir sliti og snertingu en ljósir litir.

Kölkun frá dekkri litum sökum of mikilla litarefna getur átt sér stað.

Einangrar ekki blæðingar frá kvistum og vatnsleysanlegum litum, vatns- eða nikótínblettum.

Sýndu varúð og settu ekki hluti á yfirborðið fyrr en málningin hefur að fullu harðnað.

Umhverfisupplýsingar

Lágmarkaðu málningarsóun þína með því að meta fyrirfram hversu mikla málningu þú þarft.

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun.

Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi.

Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast, málmhandföng skulu fjarlægð og flokkuð sem málmur.

Geymið umfram málningu á réttan hátt þannig að hægt sé að nota afganga og lágmarka umhverfisáhrif.

Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu.

Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks.

Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

Viðbótar upplýsingar

Varan uppfyllir kröfur M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Fyrir þessa vöru er gefið út: [Environmental Product Declaration](#)

Tæknilegar upplýsingar

Gljái	Matt;5
Eðlisþyngd (kg/l)	1.44
Þurrefnisinnihald vigt %	59
Þurrefnisinnihald rúmmál %	41
Efnisnotkun (m²/ltr.)	8
Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Classified in accordance with EN 13300	Wet abrasion resistance: R class 2 Contrast ratio: H10 class 2 (at 8 m2/l) Gloss: G4 dead-matt Maximum grain size: S1 fine
Þynning	Vatn, er venjulega ekki þynnt.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
Country of Origin	Denmark

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024