Sandplast LB

Vörulýsing

Fylliefni fyrir spaða, skúffur og/eða spartlsprautu. Hentar til notkunar á gifsplötur í þurrrými. Inniheldur létt fínkorna fylliefnisþykkni með góða fylligetu og mikinn styrk.Ljúkið með því að setja veggklæðningu og/eða viðeigandi lofta- eða veggjamálningu.

- **Samskeyti gifsplata**
- **Mikið þanþol**
- **Ljósgrár**

Merkingar

Notkunarmöguleikar

Spörtlun og styrking samskeyta með Flügger samþykkt CE merki gifsbanda og fylling skrúfugata á gifsplötum með baki úr pappa.
Viðgerðir og spörtlun til að slétta múrhúð, steypu, léttsteypu, gifsplötur með baki úr pappa og áður máluð yfirborð.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, traust og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurrka af.Fjarlægið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.Pússa skal slétt, hörð og sleip yfirborð.Berið fylliefnisþykknið á og sléttið.Þurrkið af og fyllið samskeyti gifsplatnanna. Leggið samskeytaborðann yfir samskeytin, ýtið ákveðið með spaðanum og þrýstið niður í blautt fylliefnisþykknið.Ýtið borðanum það langt inn að þunnt lag af fyllingarþykkni setjist utan á borðann.Á sama tíma skal skafa fyllingarefnið yfir borðann.Þegar það hefur þornað skal fylla í samskeytin og skrúfugötin tvisvar.Pússið yfirborðið og grunnið fyrir frekari meðhöndlun.

Notkun

Notið spaða, skúffur eða spartlsprautu. Sléttið efnið með spartlspaða. Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins.Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið.Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.Forðist rakaþéttingu.Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli umferða.Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið. Hætta er á rýrnun ef fylliefnisþykknið er ekki fullkomlega þurrt á milli umferða.Mælt er með að gera prufu til að tryggja að útkoma verði í samræmi við væntingar.

Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð fyrir viðbótar meðhöndlun.

Athugið!
Setjið upp gifsplöturnar samkvæmt leiðbeiningum og stöðlum framleiðanda þeirra. Sjá notandaleiðbeiningar Flügger fyrir gifsplötur og fyllingu samskeyta.

Umhverfisupplýsingar
Fjarlægið eins mikið af fylliefni og mögulegt er af verkfærum áður en þau eru hreinsuð með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla
Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar
Varan uppfyllir kröfur M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Fyrir þessa vöru er gefið út: Environmental Product Declaration

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítti
Litur (spartl)	Ljósgrár
Eðlisþyngd (kg/l)	1.25
Þurrefnisinnihald vigt %	58
Þurrefnisinnihald rúmmál %	50
Efnisnotkun (m²/ltr.)	1
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Lágm. + 10°C við notkun og þurrkun/verkun.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	2
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	20
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< µg/m²h eftir 28 daga)	49
Viðloðun við steypu (Mpa)	0,64
Lagþykkt (að nafnvirði mm)	2
Kornastærð (max.Mm)	0,2
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

desember 2024

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

október 2024