

# Natural Wood Stain

## Vörulýsing

Vatnskenndur blettur til að lita ómeðhöndlaðan við, innandyra. Gefur viðnum hálfmattan lit sem er óhreinindafráhrindandi og auðvelt að þrifa. Leggur áherslu á kornmynstur og náttúrulegan leik viðarins. Litatónninn getur verið breytilegur eftir viðartegund. Litaða yfirborðið er síðan hægt að lakka með vatnskenndu lakki til að fá sterkara yfirborð.

- Litun ómeðhöndlaðs viðar
- Óhreinindafráhrindandi yfirborð
- Hálfmött



## Merkingar



Varan er yfirlýst vara í SCDP fyrir nýbyggingar kynslóð 4.

## Notkunarmöguleikar

Notað á t.d. húsgögn, plötur og gólf þar sem þú vilt gefa viðnum nýjan lit. Fyrir ljósan við - t.d. furu, greni, beyki og ösku.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Nýr viður er rykhreinsaður.

Merki og blettir eru þússaðir af.

Áður blettaður viður er hreinsaður með Natural Wood Cleaner.

Þurrkaðu síðan með vel vafnum klút.

## Notkun

Bursta.

Hrærið vandlega fyrir og meðan á notkun stendur.

Berið á í jöfnu, þunnu lagi eftir lengd viðarins.

Forðastu skörun.

Viðarbletturinn verður að vinna í viðinn.

Ef setja á annað lag á að þússa með fínum sandpappír (kornstærð 120/180) og fjarlægja slípiryk.

Notaðu hámark. 2 sinnum viðarblettur sama dag.

Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Samræmt litað yfirborð.

## Þrif og viðhald

Yfirborðið þolir varlega hreinsun með sápuvatni og vafnum klút. Viðhald fer fram eftir þörfum með Flügger Natural Wood Stain.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægðu eins mikið af málningu og mögulegt er af verkfærum fyrir hreinsun. Ekki má hella málningu og hreinsivökva í niðurföll heldur safna og farga sem umhverfisúrgangi. Tómar og þurrar umbúðir skulu flokkaðar sem plast.

## Geymsla

Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Öryggisbúnaður

Verndaðu húð og augu gegn skvettum með viðeigandi fatnaði, hönskum og gleraugu. Forðist innöndun sprautu úða og slípi ryks. Notið viðeigandi hlífðarbúnað, sjá öryggisblað fyrir frekari upplýsingar.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hálfþekjandi viðarvörn
Gljái	20;Hálfmatt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.04
Þurrefnisinnihald vigt %	21
Þurrefnisinnihald rúmmál %	19
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	15
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og penslahreinsir
Country of Origin	Denmark

## Núverandi TDS útgáfa

mars 2025

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2024